

## TABLA DESMOLDEOS MÍNIMOS DE SUPERFÍCIES VDI-3400

Grado VDI	Ra (µm)	Rz (µm)	Desmoldeo		
			PA	PC	ABS
12	0.4	1.5	0.0	1.0	0.5
15	0.6	2.4	0.5	1.0	0.5
18	0.8	3.3	0.5	1.0	0.5
21	1.1	4.7	0.5	1.0	0.5
24	1.6	6.5	0.5	1.5	1.0
27	2.2	10.5	1.0	2.0	1.5
30	3.2	12.5	1.5	2.0	2.0
33	4.5	17.5	2.0	3.0	2.5
36	6.3	24.0	2.5	4.0	3.0
39	9.0	34.0	3.0	5.0	4.0
42	12.5	48.0	4.0	6.0	5.0
45	18.0	69.0	5.0	7.0	-

**Ra** = Rugosidad superficial en micras.

**Rz** = Profundidad del grabado en micras.

**PA** = Poliamida.

**PC** = Policarbonato.

**ABS** = Acrilonitrilo Butadieno Estireno.

**Nota:** Los materiales con fibra de vidrio requieren mayor desmoldeo.